

# 新闻纸

规格	40克	42克	42.5克	45克	48克	48.8克	52克	55克
重量,克/平方米	40,0 +/-0,5	42,0 +/-0,5	42,5 +/-0,5	45,0 +/-0,5	48,0 +/-0,5	48,8 +/-0,5	52,0 +/-0,5	55,0 +/-0,5
作品	热机械纸浆 – 100%							
厚度,毫米	不超过 0,069	不超过 0,072	不超过 0,072	不超过 0,077	不超过 0,082	不超过 0,083	不超过 0,090	不超过 0,095
密度, 克/立方厘米	0,60 +/-0,03							
丰满度, 立方厘米/克	1,69 +/-0,03							
湿度, %	8,0 +/- 0,5							
横向绝对抗撕裂性, mN	不少于 210	不少于 220		不少于 250	不少于 280		不少于 290	不少于 300
机器方向的断裂长度, km	不少于 4,8	不少于 4,9	不少于 4,9	不少于 5,0	不少于 5,0		不少于 5,1	
伸长度, %	不少于 0,70	不少于 0,75	不少于 0,75	不少于 0,80				
根据 Bendtsen 的粗糙度, ml/min	100 +/- 20						120 +/- 20	
根据 Bendtsen 的孔隙率, ml/min	不超过 550	不超过 500		不超过 450	不超过 400		不超过 350	
白度, %, (R457 C)	60 +/- 1							
不透明度, %	不少于 89	不少于 90	不少于 90	不少于 91	不少于 93		不少于 94	
阴影 <sup>a</sup>	-0,45 +/- 0,15 标准		/	1,20 +/-0,25 奶油		/	3,55 +/-0,75 棕色的	
阴影 b	3,5 +/- 0,5 标准		/	9,0 +/-1,5 奶油		/	15,0 +/-2,0 棕色的	
纸卷直径的公差极限,毫米	+10/-30							
纸卷宽度的公差极限,毫米	+/-1							
胶水数量	1 成 10卷							

<sup>1</sup> 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本