

Газетная бумага

Параметр	40 г	42 г	42,5 г	45 г	48 г	48,8 г	52 г	55 г
Масса 1 кв. м, г	40,0 +/-0,5	42,0 +/-0,5	42,5 +/-0,5	45,0 +/-0,5	48,0 +/-0,5	48,8 +/-0,5	52,0 +/-0,5	55,0 +/-0,5
Композиция	TMM – 100%							
Толщина, мм	max 0,069	max 0,072	max 0,072	max 0,077	max 0,082	max 0,083	max 0,090	max 0,095
Плотность, г/см ³	0,60 +/-0,03							
Пухлость, см ³ /г	1,69 +/-0,03							
Влажность, %	8,0 +/- 0,5							
Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 210	min 220		min 250	min 280		min 290	min 300
Разрывная длина в машинном напр., км	min 4,8	min 4,9	min 4,9	min 5,0	min 5,0		min 5,1	
Удлинение, %	min 0,70	min 0,75	min 0,75	min 0,80				
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	100 +/- 20						120 +/- 20	
Пористость по Бендтсену, мл/мин	max 550	max 500		max 450	max 400		max 350	
Белизна, %, (R457 C)	60 +/- 1							
Непрозрачность, %	min 89	min 90	min 90	min 91	min 93		min 94	
Оттенок а	-0,45 +/- 0,15 стандартный		/	1,20 +/-0,25 кремовый		/	3,55 +/-0,75 коричневый	
Оттенок b	3,5 +/- 0,5 стандартный		/	9,0 +/-1,5 кремовый		/	15,0 +/-2,0 коричневый	
Предел допуска по диаметру рулона, мм	+10/-30							
Предел допуска по ширине рулона, мм	+/-1							
Количество склеек	одна в 10 рулонах							

¹ Оттенок может отличаться, уточняйте оттенок по образцам продукции