

文化纸

规格	42克	45克	48.8克	52克	55克	60克	65克	80克
作品	热机械纸浆 - 100%							
重量,克/平方米	42,0 +/- 1	45,0 +/- 1	48,8 +/- 1	52,0 +/- 1	55,0 +/- 1	60,0 +/- 1	65,0 +/- 1	80,0 +/- 1
厚度,毫米	不少于 0,100	不少于 0,105	不少于 0,115	不少于 0,120	不少于 0,125	不少于 0,140	不少于 0,145	不少于 0,185
密度, 克/立方厘米	不少于 0,40							
丰满度, 立方厘米/克	不少于 2,30						不少于 2,25	不少于 2,30
湿度, %	8,0 +/- 1,0							
横向绝对抗撕裂性, mN	不少于 260	不少于 270	不少于 280	不少于 290	不少于 300	不少于 350	不少于 400	不少于 400
机器方向的断裂长度, km	不少于 5,50							
伸长度, %	不少于 1,0							
根据 Bendtsen 的粗糙度, ml/min	1300 +/- 100		1400 +/- 100			1500 +/- 100		
根据 Bendtsen 的孔隙率, ml/min	不超过 400		不超过 300					
白度, %	60 +/- 1							
不透明度, %	不少于 90	不少于 91	不少于 92	不少于 93	不少于 94	不少于 95	不少于 95	不少于 95
阴影a	-0,45 +/- 0,15 标准		/	1,20 +/- 0,25 奶油		/	3,55 +/- 0,75 棕色的	
阴影 b	3,5 +/- 0,5 标准		/	9,0 +/- 1,5 奶油		/	15,0 +/- 2,0 棕色的	
纸卷直径的公差极限,毫米	+10/-30							
纸卷宽度的公差极限,毫米	+/-1							
胶水数量	1 成 10卷							

¹ 色调可能会有所不同，详情请参阅产品样本