

# 瓦楞纸

规格	60克	70克	80克	90克	100克
作品	热机械纸浆 - 100%				
重量,克/平方米	60 ± 3	70 ± 3	80 ± 3	90 ± 3	100 ± 5
瓦楞纸样品 (CMT 30) 的平面抗压性, N, 15毫米宽的带材, 不少于	70	90	120	140	160
绝对耐破度, kPa, 不少于	150	160	170	190	200
机器方向的比较抗撕裂性, kN/m, 不少于	3,1	3,9	4,3	4,8	5,0
瓦楞纸样品 (CCT30) 的端部压缩阻力, kN/m, 不少于	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
单面润湿的水的表面吸收率 (Cobb 30), 克/平方米, 在胶合纸的两侧平均	30-130*				
湿度, %	7,0 ± 1,0				
纸卷直径的公差极限,毫米	± 20				
纸卷宽度的公差极限,毫米	± 2				
胶水数量	1 成 10卷				

\* 具体数值由与买方协商确定

<sup>1</sup> 订单参数必需

<sup>2</sup> 色调可能会有所不同, 详情请参考产品样本