

Интерлайнер

Тарный картон для плоских внутренних слоев гофрокартона

Наименование показателей		Нормы							
Масса 1 кв. м, г		42 ±1	43 ±1	45 ±1	47 ±1	48 ± 1	48,8 ±1	52 ±1,5	55 ±3
Композиция		ТММ – 100%							
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца (СМТ ₃₀)Н, не менее		25		35			45		
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее		80		90			100		
Удельное сопротивление разрыву в машинном напр., кН/м, не менее		1,9		2,2			2,5		
Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ ₃₀), кН/м, не менее		0,20		0,25			0,30		
Кобб ₃₀ , Кобб ₆₀ , г/м ² , в среднем по двум сторонам, не более	клееной бумаги	130*							
	неклееной бумаги	Не нормируется							
Влажность, %		7,5 ± 1,0							
Оттенок а		3,55+/-0,75 коричневый							
Оттенок b		15,0 +/-2,0 коричневый							
Предел допуска по диаметру рулона, мм		+10/-30							
Предел допуска по ширине рулона, мм		+/-1							
Количество склеек		одна в 10 рулонах							

* Конкретное значение устанавливается по согласованию с покупателем

¹ Требуется указать в параметрах заказа

² Оттенок может отличаться, уточняйте оттенок по образцам продукции